



FICHA TÉCNICA

IMPER CRIL 5 AÑOS



PintoLux

TU PINTURA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante elastomérico de aplicación en frío. Gracias a su elasticidad tiene la capacidad de retornar a su forma original al ser deformado sin perder sus características. Imper Cril 5 años color blanco es recomendado como aislante térmico, cuenta con características que permiten obtener una reducción de temperatura en épocas calurosas.

TIPO

Elastomérico a base de resinas estiren - acrílicas

BENEFICIOS

Tiene gran adherencia en todo tipo de superficies incluso sobre impermeabilizantes asfálticas envejecidas.

Buena estabilidad en exteriores.

Durable sobre sistemas impermeables acrílicos y prefabricados deteriorados.

Blanco y Terracota.

No requiere equipo especializado para su plicación.

USOS RECOMENDADOS

Se utiliza para impermeabilizar superficies horizontales y verticales, proporcionando un acabado duradero.

COMPOSICIÓN

Formulado con resinas vinil-acrílicas pigmentos y aditivos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar IMPER CRIL 5 AÑOS deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como son: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas, restos de otras pinturas o recubrimientos. Si presentan fisuras o grietas, deberán repararse.

DILUCIÓN

Sólo se recomienda diluir IMPER CRIL 5 AÑOS para imprimir la superficie en proporción con agua limpia 1x1.

APLICACIÓN

No debe aplicarse en días lluviosos o bajo amenaza de lluvia. Deberá suspender su aplicación 6 horas antes de que comience a llover. No mezclar con otros materiales excepto en su preparación con agua limpia para aplicación como primario.

Sistema de impermeabilización sencillo.

Para la **primera mano**, aplicar IMPER CRIL 5 AÑOS sin diluir con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m². Dejar secar de 8 a 12 horas.

Para la **segunda mano**, aplicar IMPER CRIL 5 AÑOS sin diluir en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m².

Sistema completo de impermeabilización con refuerzo.

Para la **primera mano**, aplicar IMPER CRIL 5 AÑOS sin diluir con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m², inmediatamente después colocar la **membrana de refuerzo Imperflex** sobre la película húmeda y dejar secar de 8 a 12 horas.

Nota: Reforzar los puntos críticos como: coladeras, domos, pretilas etc.

Para la **segunda mano**, aplicar IMPER CRIL 5 AÑOS sin diluir sobre la membrana de refuerzo en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m².

Importante: La garantía de durabilidad de 5 años es aproximada de acuerdo a las condiciones de uso, así como el lugar de aplicación que puede requerir de mantenimiento para conservarla.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Cepillo de ixtle



Rodillo



PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas inferiores a 5°C.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.



FICHA TÉCNICA

IMPER CRIL 5 AÑOS



PintoLux

TU PINTURA

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en donde exista un tránsito peatonal intenso.

No debe utilizarse en superficies sumergidas o en contacto continuo con agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1 m²/L (a 2 manos)

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

ALMACENAMIENTO

IMPER CRIL 5 AÑOS deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C .

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

INFLAMABILIDAD

Material no inflamable, base de agua

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L

Galón 4L

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

| | |
|---|----------------|
| DENSIDAD (kg/L) | 1.25+/-0.02% |
| VISCOSIDAD (cps) | Mayor a 22,000 |
| % SÓLIDOS | 42+/-2% |
| pH | 8.0 a 9.0 |
| ESTABILIDAD (envase cerrado) | 24 meses |
| ADELGAZADOR | Agua |
| SECADO IMPRIMACIÓN (horas) | 8 a 24 |
| SECADO AL TACTO (minutos) | 45 60 |
| TIEMPO DE REPINTADO (horas) | 12 |
| SECADO TOTAL (días) | 7 |
| PODER CUBRIENTE (m²/lt) | 1 (a 2 manos) |

**ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA
NMX-C-450-ONNCCE-2019**



FICHA TÉCNICA

IMPER CRIL 5 AÑOS



PintoLux
TU PINTURA

IMPORTANTE

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.