



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA BONDACRET

Tipo: Estiren-Acrílica

Serie: BC

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de consistencia líquida con apariencia lechosa elaborado a base de resinas Estiren-acrítica, con propiedades que agregadas a la mezcla del concreto mejora sus características adhesivas, flexibles y de resistencia.

USOS RECOMENDADOS

Como adhesivo:

Para la unión de concreto fraguado con nuevo. Para adherir mortero o yeso en aplanados a muros, columnas, trabes, etc. Reparar y resanar pisos, aplanados, grietas, etc.

Como aglutinante:

En el nivelado de firmes de concreto, que se recubrirán con loseta vinílica, alfombra o laminados. Aumenta la resistencia a la humedad, tensión y abrasión. Para lechadas cementosas sobre los techos de concreto.

Como sellador:

Para superficies porosas como: ladrillo, block, cemento, concreto, etc.

PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Envase 1 litro
- Galón 4 litros
- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros

CARACTERÍSTICAS

Aumenta la resistencia a la humedad, tensión y abrasión. Su poder adherente proporciona mejores características al concreto, yeso, mortero, para recibir acabados.

Como sellador disminuye la permeabilidad y proporciona mayor resistencia a la humedad en aplanados.



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| VISCOSIDAD (cps) | 10000 a 12000 cps |
| DENSIDAD (g/ml) | 1.0091 +/- 0.02 |
| pH | 8.0 a 9.0 |
| % SÓLIDOS | 29+/-2% |
| TOXICIDAD | No |
| INFLAMABILIDAD | No |
| ESTABILIDAD (envase cerrado) | 24 meses |
| ESTABILIDAD (envase abierto) | 6 horas |
| COLOR | Blanco lechoso |
| ADELGAZADOR | Agua |
| SECADO AL TACTO (minutos) | 20 a 30 |
| ADHERENCIA | Buena |



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA BONDACRET

Tipo: Estiren-Acrílica

Serie: BC

3. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante como grasa, polvo, moho, salitre, partículas sueltas, etc.

Se recomienda mezclar bien antes y durante su uso.

Como aglutinante para nivelado de firmes por cada bulto de 50 kg de cemento agregar de 10 a 12 litros de BONDACRET directamente a los componentes secos de la mezcla.

En aplanados de mortero o cemento agregar 2 litros de BONDACRET al agua de la mezcla.

Como adhesivo para la unión de concreto nuevo a viejo entre muros y techos, diluir 2 partes de agua por una parte de BONDACRET y coloque el acabado antes de que seque la película aplicada.

Como sellador para superficies nuevas o porosas de concreto, mortero, block o ladrillo diluir 1 parte de agua por 1 parte de BONDACRET y aplicar a 2 manos dejando pasar 30 minutos entre cada una.

RECOMENDACIONES AL APLICAR:

No mezclar con otros adhesivos o resinas.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
No es un producto resistente al Álcalis.
No usar como pegamento.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha, cepillo y rodillo.



ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares bajo techo, donde la temperatura no sea menor a 5°C ni mayor a 30°C, en su envase original.

Después de cada uso mantenerse bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

MEZCLAS RECOMENDADAS PARA SU USO

| | |
|--------------------|---|
| AGLUTINANTE | 10 a 12L por saco de 50 kg de cemento. |
| SELLADOR | Dilución 1x1 8 a 10 m². |
| ADHESIVO | Dilución 2x1 6 a 8 m². |



Pintolux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA BONDACRET

Tipo: Estiren-Acrílica

Serie: BC

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la carta de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040