



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PEGAMENTO PYC

Tipo: Acetato de Vinilo
Serie: SBE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuenta con excelentes propiedades de adhesividad, secado rápido y fácil aplicación. Color blanco, quedando transparente al secar.

USOS RECOMENDADOS

Para realizar manualidades escolares, gracias a su buena adhesividad también se recomienda para pegar madera, cartón, tela, papel, cerámica, etc.

BENEFICIOS

Gran fuerza de pegado.
Listo para usarse.
Fácil aplicación.
Es entintable.



PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Envase 250 grs
- Envase 500 grs
- Bote 1 kg
- Galón 4 kg
- Cubeta 18 kg

RENDIMIENTO TEÓRICO

1 m²/L. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

VISCOSIDAD (cps)	3500 a 5500 cps
DENSIDAD (g/ml)	1.018 +/- 0.02
pH	4 a 7
% SÓLIDOS	44+/-2%
TOXICIDAD	No
INFLAMABILIDAD	No
ESTABILIDAD (envase cerrado)	12 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	6 horas
COLOR	Blanco lechoso
SECADO AL TACTO (minutos)	30
SECADO PARA SU MANIPULACIÓN	3 a 4 horas
ADHERENCIA	Buena
PODER CUBRIENTE (m ² /lt)	1

3. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va a aplicar PEGAMENTO PYC BLANCO deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como son aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PEGAMENTO PYC

Tipo: Acetato de Vinilo
Serie: SBE

APLICACIÓN

Aplice el pegamento necesario en ambas superficies a pegar.

Presione firmemente las superficies a unir.

Importante: El tiempo de secado dependerá de la cantidad de pegamento y el tipo de material a unir.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Para un mejor desempeño se recomienda usar espátulas, brochas y rodillos.



RECOMENDACIONES AL APLICAR

No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas inferiores a 5°C.

Mantener el envase cerrado.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

ALMACENAMIENTO

PEGAMENTO PYC BLANCO deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor de 5°C y mayor a 30°C.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

INFLAMABILIDAD

Material no inflamable, base de agua.

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.



Pintolux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PEGAMENTO PYC

Tipo: Acetato de Vinilo
Serie: SBE

Para obtener la carta de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
 - Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
 - pintolux@pintolux.com.mx
 - Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040
-